



虹牌油漆

水性彈性防霉漆

WATER-BORNE ELASTOMERIC MILDEW-RESISTANT COATING

產品號碼	No.500-6
型別	由水性彈性壓克力樹脂、耐候性顏料及高效能防霉添加劑所構成之水性高級防霉塗料。
用途	適用於混凝土結構物內外牆面之裝飾保護、抗藻防霉漆。
特性	1.具優異彈性，可彌蓋細微裂紋，防止水份滲透牆面損害水泥。 2.具優異的耐水、抗鹼、耐候及耐塵沾等特性。 3.通過JIS Z 2911防霉試驗檢測，具長效抗藻防霉效能。
光澤	有光、平光
顏色	各色
遮蓋力	8 m ² /L 以上
重量	1.0 Kg/L 以上
粘度	85~140KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 580 μ (Micron) 乾膜 250 μ (Micron)
理論塗佈量	6.5 m ² /Gal @D.F.T 250 μ
塗裝間隔	至少 8 小時
調薄劑	自來水
調薄劑用量	0~5%
適用底漆	NO.420 彈性面漆專用底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方式	刷塗、滾塗、無氣噴塗
注意事項	1.使用前必須充分攪拌均勻。必要時酌加清水調薄。 2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 4.陰雨天或相對濕度太高時，請勿施工。 5.本系統為確保附著性及防水性，務必上塗底漆，待其乾燥後再上塗面漆，面漆厚度至少在 300 μ 以上。
備註	油漆實際塗佈量依被塗物的型狀大小工作環境而改變。