



虹牌油漆

透明烤漆

BAKING VARNISH

產 品 號 碼	No.1106
型 別	由短油性醇酸樹脂 (Alkyd Resin) 及三聚氰胺樹脂 (Melamine Resin) 構成之透明烤漆。
用 途	顏料烤漆之上層亮光油。
特 性	1. 漆膜堅硬，光滑美觀。 2. 附著性與耐磨性非常良好。 3. 具有優良耐候性，不易失光。 4. 耐油、耐溶劑及耐污染性特優。 5. 耐水及耐鹽、酸、鹼等化學品性能非常良好。
顏 色	透明液體
重 量	0.9 Kg/L 以上
硬 度	26 以上 (Sward)
方 格 試 驗	經一平方公釐刀刮試驗，附著率為 100/100。
耐 衝 擊 性	ϕ 12.5 mm \times 0.3 kg \times 50 cm \times 0.8 mm 鐵板，衝擊試驗無龜裂。(120°C \times 30 分鐘)
黏 度	2.0~4.0 Poise (25°C)
耐 屈 曲 性	0.24 mm 鐵板， ϕ 3 m/m，合格 (120°C \times 30 分鐘)
烘 烤 條 件	堅結 30 分以內 (120°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 45 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	84.0 m ³ /Gal 22.2 m ³ /L 21.9 m ³ /Kg
固 體 容 積	56% 以上
調 薄 劑	No. 1112 烤漆調薄劑 (或二甲苯)
調 薄 劑 用 量	15~25% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	虹牌有色烤漆
塗 裝 方 法	噴塗、靜電塗裝、浸塗
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
注 意 事 項	1. 施工時，用規定調薄劑稀釋至四號福特杯 (Ford Cup #4) 16 \pm 2 秒為標準噴塗黏度。 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 噴塗後，在常溫放置 10~15 分，使漆膜中的溶劑揮發後，依照規定的溫度和時間烘烤。(標準烘烤溫度與時間：120 \pm 5°C 30 分)
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。