



虹牌油漆

高溫紅底漆

RED OXIDE SURFACER WITH HIGH TEMPERATURE

產 品 號 碼	No.1109
型 別	由酚醛樹脂為主要原料，配以紅氧化鐵及填充顏料精製而成之烤漆用防銹底漆。
用 途	車輛、農業機械、電化製品、鐵製傢俱、事務器具及一般工具用頭度烤底漆。
特 性	1. 附著性優良。 2. 研磨性良好。 3. 耐水、耐鹽水及防銹性能非常良好。
光 澤	平光
顏 色	紅棕色
遮 蓋 力	12.5 m ² /L 以上
重 量	1.2 Kg/L 以上
黏 度	75~90 KU (25°C)
乾 燥 時 間	堅結 30 分以內 (150°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 65 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	58.3 m ² /Gal 15.4 m ² /L 11.4 m ² /Kg
固 體 容 積	54% 以上
調 薄 劑	No. 1112 烤漆調薄劑 (或二甲苯)
調 薄 劑 用 量	15~30% (不含清洗工具)
適 用 面 漆	虹牌烤漆
塗 裝 方 法	噴塗
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
注 意 事 項	1. 施工時，用規定調薄劑稀釋至四號福特杯 (Ford Cup #4) 20±2 秒為標準噴塗黏度。 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 噴塗後，在常溫放置 10~15 分，使漆膜中的溶劑揮發後，依照規定的溫度和時間烘烤。(標準烘烤溫度與時間：150±10°C 30 分)
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。