



# 虹牌油漆

## 300°C 耐熱底漆

### HEAT-RESISTING PRIMER, 300°C

產 品 號	碼	No. 1507
型 別		由矽利康樹脂 (Silicone Resin) 配以耐熱、防銹顏料精製而成之耐熱防銹底漆。
用 途		發電機、鍋爐、煙囪及化學工廠、鋼鐵工廠等高溫設備之耐熱底漆。
特 性		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有良好耐熱性，能耐熱至 300°C。</li> <li>2. 耐水及耐油性非常優良。</li> <li>3. 附著力強，防銹性能特優。</li> <li>4. 容易施工。</li> </ol>
顏 色		灰色
遮 蓋		10 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量		1.2 Kg/L 以上
黏 度		70~85 KU (25°C)
乾 燥 時 間		指觸 60 分以內 (25°C)                      堅結 1 小時以內 (100°C)
漆 膜 厚 度		濕膜 50 μ (Micron)                      乾膜 20 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量		75.7 m <sup>2</sup> /Gal              20.0 m <sup>2</sup> /L              16.6 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔		最少 8 小時
總 不 揮 發 物 劑 用 量		60% 以上
調 薄 劑 用 面 漆		No. 1521 耐熱漆調薄劑或二甲苯 5~10% (不含清洗工具)
貯 藏 安 定 性		No. 1504 300°C 耐熱漆銀色 No. 1505 300°C 耐熱漆黑色 No. 1506 200°C 耐熱漆銀色 No. 1510 300°C 耐熱漆紅色 正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法		刷塗、噴塗
施 工 注 意 事 項		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵、舊漆膜及鐵銹等必須應用噴砂處理至 SIS Sa2 以上。</li> <li>2. 原則上應在常溫施工，被塗物溫度超過 60°C 施工時，很容易發生起泡、剝離等現象。</li> <li>3. 底漆及面漆以均勻各塗二道為限度，但總漆膜厚度超過 80 μ 時容易發生龜裂，剝離現象。</li> <li>4. 施工完了後，緩慢加溫至要求耐熱度之一半維持約 1 小時，再將溫度升高至要求耐熱度，直接加熱至最高耐熱溫度時，必將發生起泡、龜裂、剝離現象。</li> </ol>
備 註		油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。