



虹牌油漆

600°C 耐熱面漆

HEAT-RESISTING TOP COATING

產品號碼	No.1569
型別	由濕氣硬化型無機共聚物搭配耐熱且耐候的顏料精製而成之二液型面漆。可於常溫下完全硬化無須加熱。
用途	用於耐熱防蝕系統之面漆，增加系統耐候性。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 具有良好之耐熱性，能耐熱至 650°C。2. 於室溫下 8 小時可達堅結。3. 可噴塗於 1566、1567、1568 及 IZ-01 或同類型耐熱漆及無機鋅粉漆上，保護底層耐熱漆。4. 於反覆加熱的系統上具有優異防銹效果。5. 可有效保護底層耐熱防蝕系統，延長系統壽命。6. 於冷熱交替環境下耐濕性良好。
顏色	台塑銀灰#36、銀色（可耐熱 600°C） 各色（耐熱溫度依各色而異）
重量	1.4 Kg/L 以上
粘度	70KU 以上（25°C）
乾燥時間	指觸 30 分（25°C） 堅結 4 小時 靜置 7 天完全硬化（達可使用條件）
塗裝間隔	最低 4 小時（25°C） 無最高塗裝間隔限制
漆膜厚度	濕膜 78~223 μm (Micron) 乾膜 35~100 μm (Micron)
建議總膜厚	乾膜 35 μm 二道 (Total DFT: 70 μm)
理論塗佈量	48.4 m^2/Gal 12.8 m^2/L 8.5 m^2/Kg (乾膜 35 μm)
體積固含量	45% 以上
可使用時間	8 小時（25°C） 5 小時（40°C）
混合比例	5.1 : 0.04（重量比依顏色不同而異）
調薄劑	需加 5% ~ 10% 調薄劑 1564X
貯藏安定性	正常情況下，至少 18 個月。
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗漆膜表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等必須清除乾淨。2. 此耐熱防銹面漆專為 1566、1567、1568、IZ-01 或同類型耐熱漆及無機鋅粉漆所開發，可有效保護上述漆膜，延長系統壽命。3. 長時間不使用可能會有分層現象，使用前請先攪拌均勻。4. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時必須使之完全乾燥。