



# 虹牌油漆

## 路 線 漆

### TRAFFIC PAINT

產 品 號 碼	No. 1801/1802
型 別	由特殊樹脂，配以耐候、耐水及耐磨性顏料精製而成之速乾性路線漆。
用 途	柏油路或水泥路之分道線、斑馬線等交通標識用漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 非常快乾，在正常氣溫與氣候下 15~25 分即可通行車輛。</li><li>2. 漆膜堅韌，附著性、耐磨性非常優異，使用時間較一般普通品長久。</li><li>3. 具有高度耐水性與耐鹼性，噴塗水泥路面，不受其鹼性侵蝕。</li><li>4. 不滲透柏油，路面不會因滲出柏油而使路線模糊不白。</li><li>5. 具有優良耐候性，經久日晒、雨淋，不變黃、不粉化。</li></ol>
光 澤	平光
顏 色	白色、黃色、紅色、黑色與綠色
遮 蓋 力	8 m <sup>2</sup> /L 以上
重 黏 度	1.3 Kg/L 以上
不 黏 胎 時 間	70~90 KU(25°C)
漆 膜 厚 度	15 分以上
理 論 塗 佈 量	濕膜 250 μ (Micron)                      乾膜 100 μ (Micron)
塗 裝 間 隔	15.1 m <sup>2</sup> /Gal                      4.0 m <sup>2</sup> /L                      3.0 m <sup>2</sup> /Kg
固 體 容 積	最少 1 小時
調 薄 劑	40% 以上
調 薄 劑 用 量	路線漆專用調薄劑或甲苯
貯 藏 安 定 性	5~10% (不含清洗工具)
塗 裝 方 法	正常情況下，至少一年。
施 工 注 意 事 項	刷塗、無氣噴塗、滾塗
備 註	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 路線漆之施工以噴塗為原則，刷塗或滾塗施工時，須採取同一方向之快速塗刷，忌往返倒刷，以防柏油滲出。</li><li>2. 泥砂路面，應在施工之前掃除乾淨，以免砂塵原因而附著不良。</li><li>3. 使用前應攪拌均勻，油漆如太稠時應用甲苯調薄，過多或異種稀釋劑會影響路線漆之耐久性，甚至發生膠化分離現象。</li><li>4. 潮濕路面不可施工，施工時應實施交通管制，夏季為 15~25 分，冬季為 20~30 分。</li></ol> 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。