



虹牌油漆

壓克力凡立水

ACRYLIC VARNISH

產 品 號 碼	No.618
型 別	由特殊壓克力合成樹脂及抗紫外線藥劑配製而成之透明漆。
用 途	彩繪原色漆表面保護透明面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 乾燥迅速，塗膜表面平滑。2. 高度透明性，可完全顯出原來色彩。3. 具有優良耐候性，經久不失光、變色。4. 硬度高，耐磨性良好。5. 具有良好之附著性與不粘著性。6. 耐藥性與耐污染性優良。7. 不會溶解下層原色漆之塗膜。
外 觀	透明液體
重 量	0.85 Kg/L 以上
粘 度	55~65 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 30 分以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	75.7 m ³ /Gal 20.0 m ³ /L 23.5 m ³ /Kg
塗 裝 間 隔	最少 12 小時
固 體 容 積	40% 以上
調 薄 劑	No.805 松香水
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	調合漆、鮮麗漆、原色漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 調配時，請用規定的調薄劑調薄。2. 被塗面之灰塵、水份、木屑或油脂等附著污物，必須清除乾淨。3. 塗裝工作以 1~2 次為標準，視實際需要而定，但每次噴刷應待下層漆膜乾燥後，始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。