

## 水泥建築物室內塗裝施工例（一）

適用範圍：醫院、廠房、住宅等室內水泥壁防水、防濕塗裝系統

工程種類	塗裝系統	施工順序	產品編號	油漆名稱	塗刷次數	理論塗佈面積 M <sup>2</sup> /Gal	乾膜厚度 μ	塗裝間隔(25°C)		使用溶劑	備註
								最低	最高		
建築物內壁防水防濕工程	新水性水泥樹脂塗裝系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	410-1	白色水性水泥底漆	1	38	35	3 小時		清水	
		3	450 650	有光水性水泥漆	1	42	35	3 小時		清水	
		4	450 650	有光水性水泥漆	1	42	35			清水	
	新水性水泥樹脂塗裝系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	410-1	白色水性水泥底漆	1	38	35	3 小時		清水	
		3	450	絲光水性水泥漆	1	42	35	3 小時		清水	
		4	450	絲光水性水泥漆	1	42	35			清水	
	新水性水泥樹脂塗裝系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	410-1	白色水性水泥底漆	1	38	35	3 小時		清水	
		3	450 650 860	平光水性水泥漆	1	42	35	3 小時		清水	
		4	450 650 860	平光水性水泥漆	1	42	35			清水	
	新水性水泥樹脂塗裝系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	410-1	白色水性水泥底漆	1	38	35	3 小時		清水	
		3	436	虹牌乳膠漆	1	50	30	3 小時		清水	
		4	436	虹牌乳膠漆	1	50	30			清水	

註：以上施工範例、塗裝面積，僅供參考。如有技術上任何疑問，請洽詢本公司技術單位。

## 水泥建築物室內塗裝施工例（二）

適用範圍：醫院、廠房、住宅等室內水泥壁防水、防濕、防霉塗裝系統

工程種類	塗裝系統	施工順序	產品編號	油漆名稱	塗刷次數	理論塗佈面積 M <sup>2</sup> /Gal	乾膜厚度 μ	塗裝間隔(25°C)		使用溶劑	備註
								最低	最高		
建築物 內壁 防水、 防濕、 防霉工 程	新水性 水泥 壁 塗裝 系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	410-1	白色水性水泥底漆	1	38	35	3 小時		清 水	
		3	500-1	水性防霉漆	1	42	35	3 小時		清 水	
		4	500-1	水性防霉漆	1	42	35			清 水	
	新水性 水泥 壁 塗裝 系	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	420	水性彈性面漆專用透明底漆	1	56.8	10	4 小時		二 甲 苯	
		3	500-6	水性彈性防霉漆	1	34.2	50	8 小時		清 水	
		4	500-6	水性彈性防霉漆	1	34.2	50			清 水	
	新水性 環氧 樹脂 塗裝 系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	410-1	白色水性水泥底漆	1	38	35	3 小時		清 水	NO.1030CP 水性環氧樹脂透明底漆
		3	1030	水性環氧面漆	1	37.8	40	18 小時		清 水	
		4	1030	水性環氧面漆	1	37.8	40			清 水	
	新水性 環氧 樹脂 塗裝 系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	410-1	白色水性水泥底漆	1	38	35	3 小時		清 水	
		3	500-4	水性環氧樹脂防霉漆	1	47	35	18 小時		清 水	
		4	500-4	水性環氧樹脂防霉漆	1	47	35			清 水	

註：以上施工範例、塗裝面積，僅供參考。如有技術上任何疑問，請洽詢本公司技術單位。