

永保新重防蝕漆

EPOXY LINING



- 產品號碼： 1040 (EP-18-1)
- 型別： 由環氧樹脂及特殊硬化劑，配以耐酸鹼顏料精製而成之二液型防蝕塗料。
- 用途： 適用於都市下水道水泥管或鋼管內壁防蝕塗料用及鋼鐵、水泥面之耐酸鹼防護之抗蝕塗料。
- 特性： 1.耐水、海水及工業廢水性優異。
2.耐機械磨損性優良。
3.耐油、耐藥品性及防銹性能極優。
4.漆膜平整，堅韌且附著力強。
5.一次噴塗 300 μ 以上，不垂流、節省工時。
- 規格資訊：
- 顏色： 淺灰色及深灰色
- 光澤度： 有光
- 總不揮發物： 95% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 325 μ (Micron) 乾膜 300 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 2 m²/Kg 3 m²/L
- 適用塗料： 底漆： No.1073 永保新透明水泥底漆
- 比重： 1.35 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 15 m²/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 膏狀 (混合漆 30°C)
- 建議道數： 3 道
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 混合比： 主劑：硬化劑=77.5：22.5 (重量比)
- 可使用時間： 30 分鐘 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗 (僅小面積修補)、滾塗或無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 6 小時 最多 3 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑、硬化劑必須按比例均勻調合使用。
 - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。
 - 3.由於硬化劑顏色較深，混合後會影響主劑原來的顏色，且噴塗後如遇陽光照射有變黃現象，但不影響其物化性。
 - 4.塗裝器具使用完後，應立即清洗。
 - 5.陰雨及大氣相對濕度大於 85% RH 時，避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
 - 6.在貯槽內施工，必須注意充份通風。
 - 7.塗裝間隔超過規定時間，需將漆面磨粗，以增加附著力。
 - 8.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10XXX1040X1 V1.0 2024-05-01