



# 虹牌油漆

## 永保新重防蝕漆

### EPOXY LINING

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產 品 號 碼     | No.1040 (EP-18-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 型 號         | 由環氧樹脂及特殊硬化劑，配以耐酸鹼顏料精製而成之二液型防蝕塗料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 用 途         | 適用於都市下水道水泥管或鋼管內壁防蝕塗料用及鋼鐵、水泥面之耐酸鹼防護之抗蝕塗料。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 特 性         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 耐水、海水及工業廢水性優異。</li><li>2. 耐機械磨損性優良。</li><li>3. 耐油、耐藥品性及防銹性能極優。</li><li>4. 漆膜平整，堅韌且附著力強。</li><li>5. 一次噴塗 300 <math>\mu</math> 以上，不垂流、節省工時。</li></ol>                                                                                                                                         |
| 光 澤         | 有光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 顏 色         | 淺灰色及深灰色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 遮 蓋 力       | 15 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 重 量 度       | 1.35 Kg/L 以上 (混合漆)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 黏 度         | 膏狀 (混合漆 30°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 乾 燥 時 間     | 指觸 2 小時以內      堅結 8 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 漆 膜 厚 度     | 濕膜 325 $\mu$ (Micron)      乾膜 300 $\mu$ (Micron)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 理 論 塗 佈 量   | 2 m <sup>2</sup> /Kg      3 m <sup>2</sup> /L                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 塗 裝 間 隔     | 最少 6 小時      最多 3 天 (25°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 建 議 道 數     | 3 道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 混 合 比       | 主劑：硬化劑=77.5：22.5 (重量比)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 可 用 時 間     | 30 分鐘 (混合漆 25°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 調 薄 劑       | No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 適 用 底 漆     | No.1073 永保新透明水泥底漆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 總 不 揮 發 物   | 95% 以上 (混合漆)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 貯 藏 安 定 性   | 正常情況下，至少一年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 塗 裝 方 法     | 刷塗 (僅小面積修補)、滾塗或無氣噴塗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 施 工 注 意 事 項 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 主劑、硬化劑必須按比例均勻調合使用。</li><li>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。</li><li>3. 由於硬化劑顏色較深，混合後會影響主劑原來的顏色，且噴塗後如遇陽光照射有變黃現象，但不影響其物化性。</li><li>4. 塗裝器具使用完後，應立即清洗。</li><li>5. 陰雨及大氣相對濕度大於 85% RH 時，避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。</li><li>6. 在貯槽內施工，必須注意充份通風。</li><li>7. 塗裝間隔超過規定時間，需將漆面磨粗，以增加附著力。</li></ol> |
| 備 註         | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

PDM101040XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410