

全效透明防護漆



ALL-WEATHER DIRT SHEDDING CLEAR PAINT

產品號碼：ECO102

型別：以水性高耐候特殊改質樹脂搭配高品質的填充料劑精製而成。

用途：全效透明防護漆提供塗裝系統之面層保護，優異的耐水性及耐水白性可維持底塗原始風貌，獨特防污專利技術，可輕鬆帶走髒污，耐候性佳可延長使用年限，減少重複施工的時間及金錢。

- 特性：
- 1.耐候性佳，不黃變。
 - 2.獨特防污專利技術，賦予極佳的耐髒污特性。
 - 3.良好之耐鹼性。
 - 4.保護底材、維持塗層原始風貌。
 - 5.優異的耐水性和耐水白性。

規格資訊：顏色：透明

光澤度：有光、半光、消光

總不揮發物：18% 以上

建議膜厚：濕膜 70 μ (Micron) 乾膜 15 μ (Micron)

理論塗佈量：15 m²/L 56.7 m²/Gal 283.5 m²/5Gal

比重：1.02 Kg/L 以上

其他資訊：可上塗於 SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。

混合調薄：調薄劑：清水

調薄劑用量：10-20%

塗裝方法：刷塗（建議薄塗）、滾塗（虹牌薄塗專用滾輪）、噴塗（建議薄塗）

乾燥時間：指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)

塗裝間隔：至少 3 小時以上 (25°C)

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少二年。

- 注意事項：
- 1.陰雨或大氣相對濕度(RH)在 85% 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。
 - 2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 - 3.使用前使用攪拌棒充分攪拌均勻，禁止使用電動攪拌機，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。
 - 4.水性透明塗料不可一次厚塗，易造成水分無法完全乾燥產生之白霧感。
 - 5.施做表面如較為粗糙或有坑洞，塗裝方法建議採用刷塗或噴塗。
 - 6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。