調色水泥漆

COMPUTER COLOR MATCHING FOR CEMENT PAINT

RAINBOW 虹牌油漆

產品號碼：A319

型　　別：由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之平光行水性水泥漆。

用　　途：辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥、磚造物石膏等內部構造之防護、裝飾用面漆。

特　　性：
1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2.以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。
3.具平光外觀，塗膜堅固，外表美觀柔和。
4.耐水性、耐鹼性優良。

規格資訊：
顏　　色：虹牌電腦調色系統共分 9 大色系 3000 色可供選擇，自由搭配。
光 澤 度：平光
總不揮發物：50% 以上
建議膜厚：濕膜　80μ（Micron）　乾膜　35μ（Micron）
理論塗佈量：33.3 ㎡/3L　11.1 ㎡/L（因顏色深淺不同而會有所差異）
適用塗料：底　漆：No.467 高滲透型強效防水底漆
比　　重：1.3 kg/L 以上（因色而異）
遮 蓋 力：7 ㎡/L 以上（因色而異）
粘　　度：90~110 KU（25℃）

混合調薄：
調 薄 劑：自來水
調薄劑用量：10~20%

塗裝方法：刷塗、噴塗、滾塗

乾燥時間：指觸　1/2 小時以內　堅結　2 小時以內（25℃）

塗裝間隔：最少 3 小時

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少 3 年。

注意事項：
1.使用前必須充分攪拌均勻。太稠時，可酌加清水調節。但以不超過規定量為原則。
2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。
3.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。
4.選用較深顏色時建議先刷塗一道白色塗料打底，以減少刷塗次數。
5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。