



虹牌油漆

調色水泥漆

COMPUTER COLOR MATCHING FOR CEMENT PAINT

產 品 號 碼	A319
型 別	由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之平光行水性水泥漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥、磚造物石膏等內部構造之防護、裝飾用面漆。
特 性	1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。 2.以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。 3.具平光外觀，塗膜堅固，外表美觀柔和。 4.耐水性、耐鹼性優良。
光 澤	平光
顏 色	虹牌電腦調色系統共分 9 大色系 2232 色可供選擇，自由搭配。
遮 蓋	7 m ² /L 以上（因色而異）
重 量	1.3 kg/L 以上（因色而異）
粘 度	80~110 KU（25℃）
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內（25℃）
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ（Micron） 乾膜 35 μ（Micron）
理 論 塗 佈 量	33.3 m ² /3L 11.1 m ² /L（因顏色深淺不同而會有所差異）
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	50% 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	10~20%
適 用 底 漆	No.467 高滲透型強效防水底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少 2 年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	1.使用前必須充分攪拌均勻。太稠時，可酌加清水調節。但以不超過規定量為原則。 2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。 3.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 4.選用較深顏色時建議先刷塗一道白色塗料打底，以減少刷塗次數。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM41A319XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410