

彩虹永保漆 3830

Rainbow aqua 3830



- 產品號碼： RAINBOWAQUA 3830
- 型別： 由環氧樹脂及無公害性 M.I.O 防銹顏料配合水性硬化劑，精製而成水性二液型防銹漆。
- 用途： 橋樑、鋼架、貯槽等鋼構物及船舶、船艙等防銹用漆。
- 特性： 1.低臭味，水為稀釋劑，無引火危險。
2.具螯合力特強之三聚磷酸鋁防銹顏料，無公害，防銹力特強。
3.低收縮率、具強韌性、附著力佳。
4.耐水、耐化性優異。
- 規格資訊：
- 顏色： 灰色
 - 光澤度： 半光
 - 總不揮發物： 65% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 133 μ (Micron) 乾膜 80 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 28.5 m^2 /Gal 7.5 m^2 /L
 - 粘度： 80 KU 以上 (混合漆 25°C)
 - 包裝規格： 1.3 Kg/L 以上 (混合漆)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
 - 調薄劑用量： 5~15% (不含清洗工具)
 - 混合比： 主劑：硬化劑 = 20：80 (重量比)
 - 可使用時間： 1 小時 (25°C)
- 塗裝方法：
- 無氣噴塗、刷塗、噴塗
 - 無氣噴塗作業： 空氣壓力：4KG 以上；
壓縮比：33:1 以上；
噴嘴尺寸：0.017~0.025
- 乾燥時間： 25°C 指觸 3 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天
- 塗裝間隔： 25°C 最少 8 小時 最多 14 天
- 注意事項：
- 主劑與硬化劑必須按規定比例先均勻混合後，才可加水稀釋使用。
 - 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、灰塵等污物附著，必須清除乾淨。
 - 密閉空間亦可施工，但適當通風，可促進塗膜乾燥，塗裝器具使用完畢後，應立刻以清水清洗。
 - 本產品無明顯膠化時間，請按目錄規定於可用時間內施工完畢。
 - 陰雨及相對濕度大於 85% RH 時，避免施工。
 - 塗裝間隔超過規定時間，需將漆面磨粗，以增加附著力。
 - 不建議於 5°C 以下環境施工。

PDM417X43830X1 V1.0 2024-08-22



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw