



虹牌油漆

清噴磁漆凡立水 SYNTHETIC ALKYD VARNISH

| | |
|-----------|---|
| 產 品 號 碼 | No.604 |
| 型 別 | 由中油性醇酸樹脂及特殊樹脂構成之合成樹脂凡立水。 |
| 用 途 | 木材器具與鋼鐵製品之上層亮光油。 |
| 特 性 | 1. 具有良好耐候性，可增加漆膜之耐久性。 2. 具有高度光澤，表面美觀。 3. 塗膜堅韌，耐磨性強。 |
| 外 觀 | 透明液體 |
| 重 量 | 0.85 Kg/ L 以上 |
| 粘 度 | 55~65 KU (25°C) |
| 乾 燥 時 間 | 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C) |
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron) |
| 理 論 塗 佈 量 | 75.7 m ² /Gal 20.0 m ² /L 23.5 m ² /Kg |
| 塗 裝 間 隔 | 最少 8 小時 |
| 固 體 容 積 | 50% 以上 |
| 調 薄 劑 | No.805 松香水 |
| 調 薄 劑 用 量 | 0~5% (不含清洗工具) |
| 適 用 底 漆 | 虹牌調合漆 |
| 貯 藏 安 定 性 | 正常情況下，至少一年。 |
| 塗 裝 方 法 | 刷塗、噴塗 |
| 注 意 事 項 | 1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。 2. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 |
| 備 註 | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。 |