



# 虹牌油漆

## 聚異氰酸酯樹脂鱗片鋅粉濕氣硬化型防銹漆

### MOISTURE CURED POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER

產 品 號 碼	No.700
型 別	由聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 樹脂配合鋅粉及鱗片、轉銹劑等防銹顏料精製而成之一液型濕氣硬化型之防銹底漆。
用 途	鋼構、橋樑、桶槽、管線及各種鋼鐵製品等之防蝕及修補用。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 單液成份，施工簡單、省時省工。</li> <li>2. 濕氣硬化型塗料，可在高濕度環境條件下施工。</li> <li>3. 低粘度對銹面有優越的滲透性，可完全溼潤且緊密結合銹面與鋼材。</li> <li>4. 可適用於無法做噴砂除銹，僅以高壓水或手工除銹後之鐵材面上。</li> <li>5. 耐化性、耐水性及耐候性特優。</li> <li>6. 乾燥迅速、縮短工期。</li> </ol>
顏 色	棕色、灰色
遮 蓋 力	10 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量	2.2 Kg/L 以上
粘 度	90~110 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 30 分鐘以內                      堅結 4 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ                      乾膜 60 μ
塗 裝 間 隔	最少 3 小時                      最多 30 天 (25°C)
理 論 塗 佈 量	37.8 m <sup>2</sup> /Gal              10.0 m <sup>2</sup> /L              4.1 m <sup>2</sup> /Kg              @DFT : 60 μ
	22.7 m <sup>2</sup> /Gal              6.0 m <sup>2</sup> /L              2.5 m <sup>2</sup> /Kg              @DFT : 100 μ
固 體 容 積	60 % 以上
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	0~5 %
適 用 面 漆	優麗面漆、永保新面漆、永特龍面漆、永氟龍面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少六個月。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、無氣噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。</li> <li>2. 使用前需攪拌均勻，稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。</li> <li>3. 因易與空氣中之水氣反應產生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊以防與空氣中之水份接觸；如開罐後殘存塗料，需添加少量 No.736 優麗漆調薄劑蓋過油漆面或裝入較小容器蓋緊，以防膠化。</li> <li>4. 一次噴塗厚度超過 80 μ，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。</li> <li>5. 最好於開罐後三天內用完。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小，工作環境而改。

PDM710700XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410