



# 虹牌油漆

## 優麗木器漆

### POLYURETHANE WOOD COATING

產 品 號 碼	No780-1 亮光、No.780-2 平光、No.780-3 啞光
型 別	由聚醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑所構成之二液型透明面漆。
用 途	傢俱、樂器、陳列櫥、手工藝品、運動器具等木製品之面塗用透明漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾燥迅速。</li> <li>2. 具有適合各種需求之光澤與硬度。</li> <li>3. 附著性、耐磨性均極優越。</li> <li>4. 耐藥品性極佳、不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質侵蝕。</li> </ol>
外 觀	透明液體
重 量	0.85 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	50~70 KU 以上 (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內      堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 95 μ (Micron)      乾膜 25 μ (Micron)
理 論 塗 布 量	40.0 m <sup>2</sup> /Gal      10.5 m <sup>2</sup> /L      12.4 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 6 小時      最多 5 天 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=100：50 (重量比) (依桶上標示為準)
總 不 揮 發 物	40% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	6 小時 (混合漆 25°C)
稀 釋 劑	No.780 優麗透明漆專用稀釋劑
稀 釋 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.711 優麗二度底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。</li> <li>2. 被塗面之灰塵、木屑或油脂等附著汙物必須清除乾淨，如表面粗糙時，應先用#180~#240 砂紙研磨，再用壓縮空氣吹乾淨。</li> <li>3. 稀釋時應使用專用稀釋劑以防氣泡或針孔之發生。</li> <li>4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。</li> <li>5. 硬化劑因很容易與空氣中水分反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。</li> <li>6. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。</li> <li>7. 本項塗料底漆不適合使用硝基噴漆二度底漆。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。