

# 永保新高固型止滑漆

## EPOXY HIGH SOLIDS COATING FOR NON-SKID



- 產品號碼： 2006
- 類別： 由環氧樹脂及特殊硬化劑和顏填料構成之兩液型高固型塗料
- 用途： 化工廠、裝配廠、食品廠、停車場、車庫等水泥地面
- 特性：  
1. 止滑、耐磨  
2. 耐鹼性非常優良  
3. 塗膜堅韌且附著力強  
4. 無縫, 不滲透抗化學藥品強  
5. 機械性能特優, 耐車輛輾壓  
6. 不受冷熱溫差之影響而變型
- 規格資訊：  
顏色： 指定色及其他  
體積固含量： 90±2% ↑  
建議膜厚： 濕膜 220 μ (Micron) 乾膜 200 μ (Micron)  
理論塗佈量： 17.3 m<sup>2</sup>/Gal 86.5 m<sup>2</sup>/5Gal 2.78 m<sup>2</sup>/kg 0.36 kg/m<sup>2</sup>  
適用塗料： 底漆： NO.1073SL 永保新無溶劑透明底漆  
比重： 1.5 Kg/L 以上 (混合漆)  
遮蓋力： 10m<sup>2</sup>/l 以上  
粘度： 94KU 以上 (混和)  
包裝規格： GAL：主劑：20KG 硬化劑：4KG  
建議道數： 一道或依素地情況設計(重塗需打磨)
- 混合調薄：  
調薄劑： 永保新專用調薄劑(sp-12)  
調薄劑用量： 0~5% 只限清洗工具  
混合比： 主劑：硬化劑=100：20 (重量比)  
可使用時間： 半小時以內 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 滾塗
- 乾燥時間： 指觸 4 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 1 天 最多 7 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少 18 個月以下。
- 注意事項：  
1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。  
2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。  
3. 陰雨或大氣相對濕度 80% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥，才可施工。  
4. 水泥面強度至少 150kg/cm<sup>2</sup> 以上，不得有油漬砂粒或灰塵。  
5. 施工時，必須注意充分的通風。  
6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加附著力。  
7. 不建議於 15°C 以下環境施工(塗層反應速度會變慢)。  
8. 未使用完之塗料，請勿直接倒入溝槽；集中後丟棄處理。  
9. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10XXX2006X1 V1.0 2025-05-27



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw