



# 虹牌油漆

## 永保新透明凡立水

### EPOXY VARNISH

產 型 用 特	品 號	碼 別 途 性	No.1010 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑構成之二液型透明塗料。 水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水、防鹼用透明漆。 1. 耐水、耐海水及耐污水性能優異。 2. 耐酸、耐鹼性非常優良。 3. 塗膜堅韌，且附著力強。 4. 耐磨損性良好。
顏 重 粘 乾 漆 理 塗 混 總 可 調 調 適 適 貯 塗 注	色 量 度 間 厚 佈 裝 合 揮 用 薄 劑 用 底 面 安 定 性 方 法 事 項	色 量 度 間 厚 佈 裝 合 揮 用 薄 劑 用 底 面 安 定 性 方 法 事 項	透明液體 1.0 Kg/L 以上 (混合漆) 60~80 KU (混合物 25°C) 指觸 2 小時以內      堅結 10 小時以內      完全硬化 7 天(25°C) 濕膜 45 μ (Micron)      乾膜 25 μ (Micron) 84 m <sup>2</sup> /Gal      22.2 m <sup>2</sup> /L      22.2 m <sup>2</sup> /Kg 最少 12 小時      最多 5 天 (25°C)      最多 3 天 (30°C) 主劑：硬化劑=83.3：16.7 (重量比) 55% 以上 (混合漆) 4 小時 (混合漆 25°C) No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 10~25% (視塗刷材質而定) No.1073 永保新透明水泥底漆 No.1001 永保新面漆 (EP-04) 正常情況下，至少一年。 刷塗、無氣噴塗、滾塗 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間，則須將漆面磨粗以增加其附著力。 7. 漆膜表面受日光照射會有變黃粉化現象，對品質並無影響。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備	註		