

# 永保新透明凡立水

## EPOXY VARNISH



- 產品號碼： 1010
- 型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑構成之二液型透明塗料。
- 用途： 水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水、防鹼用透明漆。
- 特性： 1.耐水、耐海水及耐污水性能優異。  
2.耐酸、耐鹼性非常優良。  
3.塗膜堅韌，且附著力強。  
4.耐磨損性良好。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明液體
- 總不揮發物： 55% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 45  $\mu$  (Micron) 乾膜 25  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 84 m<sup>2</sup>/Gal 22.2 m<sup>2</sup>/L 22.2 m<sup>2</sup>/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.1073 永保新透明水泥底漆  
面漆： No.1001 永保新面漆 (EP-04)
- 比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 60~80 KU (混合物 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 10~25% (視塗刷材質而定)
- 混合比： 主劑：硬化劑=83.3：16.7 (重量比)
- 可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 10 小時以內 完全硬化 7 天(25°C)
- 塗裝間隔： 最少 12 小時 最多 5 天 (25°C) 最多 3 天 (30°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。
  - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。
  - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
  - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
  - 5.在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。
  - 6.塗裝間隔超過規定時間，則須將漆面磨粗以增加其附著力。
  - 7.漆膜表面受日光照射會有變黃粉化現象，對品質並無影響。
  - 8.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10XXX1010X1 V1.0 2024-05-01