



虹牌油漆

水性水泥底漆 EMULSION PRIMER

產 品 號 碼	No.410-1
型 別	由水性壓克力樹脂，配合耐候顏料精製而成之水性水泥底漆。
用 途	適用於水泥製品之打底用漆。
特 性	1. 乾燥迅速，作業性優良。 2. 附著力特強。 3. 耐鹼性優良，對新水泥面的鹼鹽害，具有封阻作用。 4. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
光 澤	平光
顏 色	白色
遮 蓋 力	6 m ² /L 以上
重 量	1.25 kg/L 以上
粘 度	80~110KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	42.0 m ² /Gal 11.1 m ² /L 8.9 m ² /kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	45% 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	5~10%
適 用 面 漆	No.433、436、450、650、860 各類水性水泥漆、乳膠漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，方可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM4104101X V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410