



虹牌油漆

優麗防水膜底漆 (一液型)

MOISTURE-CURED POLYURETHANE PRIMER FOR WATER PROOF

產 品 號 碼	785
型 別	由特殊多元醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸酯接合而成之單液 PU 透明底漆。
用 途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程專用之底漆。 適用範圍：水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水專用底漆。
特 性	1. 單液型 PU，易施工。 2. 對水泥面具滲透功能。 3. 對單液 PU 防水材的上塗性能非常優異。 4. 對水泥面之附著力強。
顏 色	透明
重 量	0.9 Kg/L 以上
粘 度	約 40 ± 20 cps (25°C)
總 不 揮 發 物	40% 以上
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 1 小時 最多 2 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 32 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	10.0 m ² /Kg 0.10 Kg/m ² (實際參考量：每 10 Kg 的塗布面積約 50~66 m ²)
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗
注 意 事 項	1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。 3. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。 4. 施工時，請勿積料與厚塗。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。