



虹牌油漆

No.1573 酚醛環氧耐化塗料

Novolac/Phenolic Epoxy Coating For Chemical Resistant

產 品 號 碼	No.1573
型 別	由酚醛環氧樹脂 (Novolac/Phenolic Epoxy) 構成之二液高固型耐化專用塗料。
特 性	1. 專用於油艙、壓水艙、鍋爐水艙、廢水艙，或需要耐化性環境之底漆。 2. 可裝載多種化學品，耐化性極佳。 3. 碳鋼、不銹鋼及鍍鋅板表面處理過後可直接上塗本產品。 4. 塗層堅韌且耐磨損 5. 耐海水及多數化學藥品性特優。 6. 防銹性能及附著力特優。 7. 塗層快乾且易施作，但兩液混合後可用時間較短。
光 澤 度	有光
顏 色	棕色、灰色
揮發性有機物濃度	205 g/L 以下
閃 火 點	23°C 以上
重 量	1.35 Kg/L 以上 (混合物)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗 膜 厚 度	濕膜 118μm~176μm 乾膜 100μm~150μm
固 體 容 積	85±2 %
理 論 塗 佈 量	32.2 m ² /Gal 8.5 m ² /L @ 100 μm
塗 裝 間 隔	最少 8 小時 最多 14 天 (25°C)
混 合 漆	主劑：硬化劑=85：15 (重量比)
可 用 時 間	20 分鐘 (混合物 25°C)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	0~10% (重量率)
建 議 塗 裝 系 統	公司建議之塗裝系統
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
無 氣 噴 塗 作 業	噴 嘴 尺 寸 0.021"~0.029" 二次空氣壓力 5~6 Kg/cm ² 壓 縮 比 45：1 或更大
注 意 事 項	1. 主劑與硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。 2. 各項工具於使用完畢，須立即洗淨。 3. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。 4. 可用時間較短，請於可用時間內使用完畢。