



虹牌油漆

調色用水性水泥漆(紅色)

ACRYLIC EMULSION PAINTS, RED

產型	品號	碼別	No.411
用特	途性	途性	由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之水性水泥漆。
光遮重粘	澤色蓋量度	途性	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥內、外壁之防護、裝飾用面漆。
乾漆理塗	燥膜論塗佈量	時間隔	1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。 2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。 3. 塗膜堅固，外表美觀。 4. 耐候性佳，雖經日曬雨淋不粉化。 5. 耐水性、耐鹼性特優。
適注備	用底漆	澤色蓋量度	有光 紅色 7 m ² /L 以上 1.0 kg/L 以上 70 KU 以上 (25°C)
總調	不揮發物	燥時間	指觸 1/2 小時以內
調	薄劑	膜厚度	濕膜 85 μ (Micron) 堅結 2 小時以內 (25°C)
適	薄劑用量	論塗佈量	乾膜 35 μ (Micron)
用	底漆	塗裝間隔	44.5 m ² /Gal 11.8 m ² /L
貯塗注	安定性	總不揮發物	最少 3 小時
備	性	調薄劑	45 % 以上
PDM410411XX V1.1	法項	適用	自來水
	註	用	5~10%
		底漆	No.467 高滲透型強效防水底漆 (建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳)
		漆	正常情況下，至少一年。
		裝方	刷塗、滾塗、噴塗
		法項	1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410