



虹牌油漆

彩虹環氧漆 810

多用途環氧底漆

產 品 號 碼	RAINBOPRIME 810
型 別	由環氧樹脂 (pure-epoxy) 構成之二液型高固型成份船邊、水線及船底通用防銹底漆。
特 性	1. 船舶外板、船邊、水線及船底通用防銹底漆。 2. 可上塗或被塗多種型式塗料，為最佳維修、環保油漆。 3. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨損性特優。 4. 耐海水及多數化學藥品性特優。 5. 防銹性能及附著力特優。
光 澤 度	半光
顏 色	棕色、灰色、綠色及藍色
揮發性有機物濃度	最大值 130 g/L 以下
黏 度	120 KU 以上 (混合)
閃 火 點	23 °C 以上
重 量	1.25 Kg/L 以上 (混合物)
乾 燥 時 間	指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗 膜 厚 度	濕膜 114µm~170µm 乾膜 100µm~150µm
固 體 容 積	88 ± 3%
理 論 塗 佈 量	33.2 m ² /Gal 8.8 m ² /L @ 100 µm
塗 裝 間 隔	最少 8 小時 最多 14 天
混 合 漆	主劑：硬化劑=4：1 (體積比)
可 用 時 間	2 小時 (混合物 25°C)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	0~10% (重量率)
建 議 塗 裝 系 統	公司建議之塗裝系統
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
無 氣 噴 塗 作 業	噴 嘴 尺 寸 0.021"~0.029" 二 次 空 氣 壓 力 5~6 Kg/cm ² 壓 縮 比 45：1 或更大
注 意 事 項	1. 主劑與硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。 2. 各項工具於使用完畢，須立即洗淨。 3. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。 4. 水線底下，第一道可選用銀色產品，以增強其陰極防蝕效果。