

永保新淺色柏油漆

EPOXY BLEACHED TAR COATING, HB



- 產品號碼： 1070 (EP-10)
- 類別： 由高級淺色蒸餾柏油與環氧樹脂及特殊硬化劑，精製而成之二液型厚塗防銹漆。
- 用途： 船舶貨艙、船舶壓水艙、橋樑、化學工廠、水渠、地下水道管等需求淺色之防蝕工程用漆。
- 特性： 1.噴塗一道即可得 200 μ 以上厚漆膜。
2.漆膜堅韌，耐磨性極優。
3.耐水、耐海水與耐油及耐藥品性極優。
4.抗電蝕性極強。
5.顏色淺淡，色澤美觀。
- 規格資訊：
- 顏色： 灰色、白色、銀色
- 光澤度： 10~35%
- 總不揮發物： 60% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 325 μ (Micron) 乾膜 200 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 11.4 m²/Gal 3.0 m²/L 2.5 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： No. 908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
No. 1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)
No. 1009 永保新防銹漆 (EP-02)
- 比重： 1.2 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 70~90 KU (混合漆 25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 93 °C 間歇 121 °C
- 混合調薄：
- 調薄劑： No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=20：80 (重量比)
- 可使用時間： 5 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 5 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 18 小時 最多 5 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘後再使用。
 - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
 - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
 - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 - 5.在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
 - 6.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。
 - 7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10XXX1070X1 V1.0 2024-05-01