

水性透明石頭金油

CLEAR STONE COATING



- 產品號碼： 472
- 類別： 以水性高耐候型特殊改質壓克力樹脂搭配特殊填充料劑精製而成。
- 用途： 虹牌水性透明石頭金油可有效幫助戶外磁磚、二丁掛、玻璃、石材、抿石子、洗石子、斬石、瓦片、文化石、磚頭、天然石片使用年限加長，因為傳統的有機塗料例如壓克力塗料，使用年限通常在 1~3 年，虹牌水性透明石頭金油因採用特殊強化樹脂，耐候性及不黃變性可大幅提升，藉此增長使用年限至 3~5 年甚至更長以達到減少短期保養工程，省時省工省麻煩！
- 特性： 1. 水性環保塗料、乾燥快速。
2. 透明度高且光澤度高更勝油性。
3. 優異之耐候性及不黃變性。
4. 超強附著性。
5. 良好之耐鹼性及耐水性。
- 規格資訊： 顏色： 透明
光澤度： 有光、消光
總不揮發物： 30% 以上
建議膜厚： 濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)
理論塗佈量： 15 m^2/L 56.7 m^2/Gal 150 $m^2/10L$
比重： 1.02 Kg/L 以上
- 混合調薄： 調薄劑： 清水
調薄劑用量： 0~15%
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗（建議薄塗塗裝兩道以上）
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內（25°C）
- 塗裝間隔： 至少 3 小時以上（25°C）
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，24 個月。
- 注意事項： 1. 新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，必須養生 2-3 星期待其完全乾燥後，且含水率在 12% 以下，始可施工。
2. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C-40°C 時始可施工。
3. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
4. 多孔性底材第一道建議稀釋 10% 水塗裝，第二道建議原液直接塗裝。
5. 水性透明塗料不可一次厚塗，易造成水分無法完全乾燥產生之白霧感。
6. NO.472 水性石頭金油應避免做於可踩踏之地面及大面積平面上。
7. 白水泥市售品質不一，NO.472 水性石頭金油應避免施作於其上。
8. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0472X1 V1.0 2024-05-01