



虹牌油漆

無機耐高溫防蝕面漆

INORGANIC HEAT-RESISTING CORROSION PREVENTION TOP COATING

產 品 號 碼	No.1571
型 別	由 Inorganic copolymer 配以耐熱顏料精製而成之耐熱防銹面漆。
用 途	用於耐熱防蝕系統之面漆，增加系統耐候性。
特 性	1. 具有良好之耐熱性，能耐熱至 600°C（銀色）。 2. 濕氣硬化機制，可於室溫下 8 小時達堅結。 3. 可噴塗於耐熱底漆、環氧樹脂系統或無機鋅粉底漆上，保護底層塗料。 4. 於反覆加熱的系統上具有優異保護效果。 5. 可有效保護底層耐熱防蝕系統，延長系統壽命。 6. 於冷熱交替環境下耐濕性良好。
顏 色	各色（耐熱溫度上限依顏色而定）
重 量	1.15 Kg/L 以上
粘 度	55KU 以上（25°C）
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內（25°C） 堅結 8 小時以內 靜置 7 天完全硬化（達可使用條件）
塗 裝 間 隔	最低 4 小時 無最高塗裝間隔限制
漆 膜 厚 度	濕膜 67 μm (Micron) 乾膜 30 μm (Micron)
建 議 總 膜 厚	乾膜 30 μm 二道
理 論 塗 佈 量	56.4 m^2/Gal 14.9 m^2/L 12.9 m^2/Kg (乾膜 30 μm)
體 積 固 含 量	43% ~45%（依顏色而異）
可 使 用 時 間	8 小時（25°C） 5 小時（40°C）
調 薄 劑	可添加 3% ~5% 調薄劑 1564X
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少 18 個月。
注 意 事 項	1. 被塗漆膜表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等必須清除乾淨。 2. 此耐熱防銹面漆專為耐熱底漆、環氧底漆及無機鋅粉底漆所開發，可有效保護上述漆膜，延長系統壽命。 3. 長時間不使用可能有分層現象，使用前請先攪拌均勻。 4. 硬化劑開瓶後請盡快使用完畢，若有剩餘請蓋緊瓶蓋以防空氣滲入。 5. 相對溼度於 30% 以下不建議施工。