



虹牌油漆

永保新耗散型導電底漆

EPOXY CONDUCTIVE PRIMER FOR ELECTRICITY DISSIPATION

產 品 號 碼	No.1098SD		
型 別	由水性環氧樹脂、硬化劑及特殊導電填充料、添加劑構成之二液型永保新導電底漆。		
用 途	電子廠、晶圓加工廠、無塵室、醫院、精密儀器室、電腦房、粉體工廠、紡織廠、溶劑儲存場、軍火彈藥庫房等地面之水性導電底漆。		
特 性	1. 水性低 VOC，適合室內及密閉空間施工使用。 2. 導電性佳，可有效導除靜電。 3. 需搭配 EP-19AS 或 No.1015AS 使用。		
顏 色	黑色		
光 澤	半光以下		
比 重	1.0 Kg/L 以上（混合漆）		
黏 度	50~65 KU（混合漆 25℃）		
乾 燥 時 間	指觸 2 小時內	堅結 10 小時以內	完全硬化 7 天（25℃）
塗 裝 間 隔	最少 14 小時（25℃）		
漆 膜 厚 度	濕膜 300 μ （Micron）	乾膜 100 μ （Micron）	
理 論 塗 佈 量	12.5 m ² /Gal	3.3 m ² /L	3.3 m ² /Kg
調 薄 劑	自來水		
調 薄 劑 用 量	0~5%（不含清洗工具）		
總 不 揮 發 物	35% 以上（混合漆）		
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。		
混 合 比	主劑：硬化劑=1：2（重量比）		
可 用 時 間	1 小時以內（混合漆 25℃）		
施 工 法	刷塗、噴塗、滾塗		
施 工 注 意 事 項	1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。 2. 主劑與硬化劑必須按規定比例混合後才可使用。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。 4. 塗裝器具使用完，應立即洗淨。		