

永保新合金用底漆

EPOXY ALLOY PRIMER



產品號碼：1020

型別：由環氧樹脂及硬化劑，配以特殊顏料精製而成之二液型合金專用底漆。

用途：經清潔處理後之鍍鋅、鋁板、鋁合金、不銹鋼等材質用接著底漆。

特性：1.乾燥迅速，附著力極強。

2.對鍍鋅材、鋁板、不銹鋼板之附著力極強。

3.防蝕性及耐磨性優良。

4.漆膜經曝露半年後不老化。

規格資訊：顏色：黃綠色、灰色、白色（不含重金屬）

光澤度：平光

體積固含量：47±3%

總不揮發物：65% 以上（混合漆）

建議膜厚：濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 50 μ (Micron)

理論塗佈量：37.8 m²/Gal 10 m²/L 7.8 m²/Kg

適用塗料：面漆：永保新面漆、優麗面漆、永氟龍面漆（或經公司技術部門建議之面漆）。

比重：1.29 Kg/L 以上（混合漆）

粘度：70~90 KU 以上（混合漆 25°C）

其他資訊：表面處理：SIS Sa1、SSPC SP1、SSPC SP3、SSPC SP7

混合調薄：調薄劑：No.1005 永保新調薄劑（SP-12）

調薄劑用量：5~10%（不含清洗工具）

混合比：主劑：硬化劑=90：10（重量比）

可使用時間：6 小時（混合漆 25°C）

塗裝方法：無氣噴塗，刷塗僅用於小面積。

無氣噴塗作業：噴嘴：Graco 617，719

空氣壓力：3~4 Kg/cm²

乾燥時間：指觸 2 小時以內 堅結 10 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）

塗裝間隔：最少 8 小時 最多 6 個月

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年。

閃點：20°C（68°F）以上（混合漆）

注意事項：1.使用時，將硬化劑調入主劑中，並予以均勻攪拌。

2.陰雨或潮濕時，儘量避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥，才可上漆。

3.各項工具使用完畢，須立即洗淨。

4.上塗本塗料 No.1020 須以塗裝間隔要求內儘速上塗面漆，以免被污染影響附著力，若被污染時請注意漆膜表面處理。

