永保新合金用底漆

EPOXY ALLOY PRIMER

產品號碼：	1020	
型　　別：	由環氧樹脂及硬化劑，配以特殊顏料精製而成之二液型合金專用底漆。	
用　　途：	經清潔處理後之鍍鋅、鋁板、鋁合金、不銹鋼等材質用接著底漆。	
特　　性：	1.乾燥迅速，附著力極強。 2.對鍍鋅材、鋁板、不銹鋼板之附著力極強。 3.防蝕性及耐磨性優良。 4.漆膜經曝露半年後不老化。	
規格資訊：	顏　　色：	黃綠色、灰色（不含重金屬）
	光 澤 度：	平光
	體積固含量：	47±3%
	總不揮發物：	65% 以上（混合漆）
	建議膜厚：	濕膜 100μ（Micron）　乾膜 50μ（Micron）
	理論塗佈量：	37.8 ㎡/Gal　10 ㎡/L　7.8 ㎡/Kg
	適用塗料：	面　　漆：永保新面漆、優麗面漆、永氟龍面漆（或經公司技術部門建議之面漆）。
	比　　重：	1.29 Kg/L 以上（混合漆）
	粘　　度：	70～90 KU 以上（混合漆 25℃）
	其他資訊：	表面處理：SIS Sa1、SSPC SP1、SSPC SP3、SSPC SP7
混合調薄：	調 薄 劑：	No.1005 永保新調薄劑（SP-12）
	調薄劑用量：	5～10%（不含清洗工具）
	混 合 比：	主劑：硬化劑＝90：10（重量比）
	可使用時間：	6 小時（混合漆 25℃）
塗裝方法：	無氣噴塗，刷塗僅用於小面積。 無氣噴塗作業：　噴　　嘴：Graco 617， 719 空氣壓力：3～4 Kg/cm^2	
乾燥時間：	指觸 2 小時以內　堅結 10 小時以內　完全硬化 7 天（25℃）	
塗裝間隔：	最少 8 小時　最多 6 個月	
貯藏安定性：	保存期間：	正常情況下，至少一年。
	閃　　點：	20℃（68°F）以上（混合漆）
注意事項：	1.使用時，將硬化劑調入主劑中，並予以均勻攪拌。 2.陰雨或潮濕時，儘量避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥，才可上漆。 3.各項工具使用完畢，須立即洗淨。 4.上塗本塗料 No.1020 須以塗裝間隔要求內儘速上塗面漆，以免被污染影響附著力，若被污染時請注意漆膜表面處理。	