

高滲透型強效防水底漆

WATER BASED PENETRATING WATERPROOF SEALER



- 產品號碼： 467
- 型別： 以耐水耐鹼性優異的水性壓克力樹脂搭配特殊微米級助劑精製而成。
- 用途： 適用於室內外牆面、水泥表面及混凝土之專用高滲透型底漆，磁磚表面需搭配 467AD 底漆密著促進劑混合使用。
- 特性： 1.不添加甲醛以及鉛、汞等重金屬之水性專用底漆。
2.滲透性佳、附著力強。
3.乾燥迅速、作業性優良。
4.耐鹼性優良，對新水泥面的鹼鹽害，具有封鹼與封鹽之效果。
5.施工簡單、耐水性優異、面漆搭配性佳。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
- 光澤度： 有光
- 總不揮發物： 28% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 10~20 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 49.5 m^2 /Gal 13.1 m^2 /L
- 適用塗料： 面漆： No.424、No.406、No.421、SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。
- 比重： 1.02 Kg/L 以上
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 10~35%
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 至少 4 小時以上 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下三年。
- 注意事項：
- 1.新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，會降低漆膜性能與附著性，必須養生 2~3 星期，待其完全乾燥後，含水率在 12% 以下，始可施工。
 - 2.陰雨或大氣相對濕度在 RH 85%以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C-40°C 時始可施工。
 - 3.產品使用前請攪拌均勻，被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 - 4.如遇底材表面疏鬆，建議加水稀釋 30~35% ，加強滲透性及底材密著性。
 - 5.若被塗物表面粉化嚴重則需增加底漆塗刷次數。
 - 6.實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。