

型I 牌油 注

永保新防滑漆

EPOXY NON-SLIP COATING

產 品 號 碼 No. 1071 (EP-17)

型 由環氧樹脂(Epoxy Resin)及特殊硬化劑,配以矽砂精製而成之二液型防滑漆。

特 性 1. 漆膜堅硬、柔韌,而具防滑性能。

2. 耐水與耐海水性極優。

3. 耐磨性及電氣絕緣性非常優良。

4. 耐油與耐溶劑及耐化學藥品性極優。

光 澤 度 有光而粗糙

顏 色 棕紅色、灰色、黑色、綠色

粘 度 膏狀(混合漆 25℃)

乾 燥 時 間 指觸 2 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7天(25℃)

漆 膜 厚 度 約1 m/m 粗糙面

理 論 塗 佈 量 2.5 m³/Gal 0.66 m³/L 0.42 m³/Kg

塗 裝 間 隔 最少 8 小時 最多 2 天 (25℃)

混 合 比 主劑:硬化劑=95:5(重量比)

廖 不 揮 發 物 60%以上(混合漆)

可 用 時 間 5 小時(混合漆 25℃)

調 薄 劑 No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)

調 薄 劑 用 量 0~5% (不含清洗工具)

適 用 底 漆 No. 1006 永保新鋅粉底漆(EP-03) No. 1009 永保新防銹漆(EP-02)

No. 1007 永保新紅丹底漆 (EP-01) No. 1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)

No. 1008 永保新鋅鉻黃底漆 (EP-09)

貯藏安定性 正常情況下,至少一年。

逢 裝 方 法 刷塗、滾塗、漏斗式噴塗

施工注意事項 1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻詞

- 1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合,放置 10~20 分鐘再使用。
- 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清 除乾淨。
- 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時,應避免施工,尤以表面潮濕者,必須 使之完全乾燥後,始可施工。
- 4. 塗裝器具用完後,應立即洗淨。
- 5. 在貯槽內施工時,必須注意充分的通風。
- 6. 塗裝間隔超過規定時間,必須將塗面磨粗以增加附著力。

備 註 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

DDM101071VV V1.0

是新阳力, 结象四八司烟百· 加木無农料, 结込类效 [号。

永記造漆工業股份有限公司

高 雄 市 小 港 區 沿 海 三 路 26 號 TEL:07-8713181(15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833