永保新防滑漆

EPOXY NON-SLIP COATING

產品號碼：1071（EP-17）
型　　別：由環氧樹脂（Epoxy Resin）及特殊硬化劑，配以矽砂精製而成之二液型防滑漆。
用　　途：甲板及水泥地板用耐酸、耐鹼之防滑漆。
特　　性：1.漆膜堅硬、柔韌，而具防滑性能。
2.耐水與耐海水性極優。
3.耐磨性及電氣絕緣性非常優良。
4.耐油與耐溶劑及耐化學藥品性極優。

規格資訊：
顏　　色：棕紅色、灰色、黑色、綠色
光 澤 度：有光而粗糙
總不揮發物：60% 以上（混合漆）
建議膜厚：約 1 m/m 粗糙面
理論塗佈量：2.5 ㎡/Gal　0.66 ㎡/L　0.42 ㎡/Kg
適用塗料：底　漆：No. 1006 永保新鋅粉底漆（EP-03）
No. 1009 永保新防銹漆（EP-02）
No. 1007 永保新紅丹底漆（EP-01）
No. 1011 無機鋅粉底漆（IZ-01）
No. 1008 永保新鋅鉻黃底漆（EP-09）
比　　重：1.5 Kg/L 以上（混合漆）
粘　　度：膏狀（混合漆 25℃）

混合調薄：
調 薄 劑：No. 1005 永保新調薄劑（SP-12）
調薄劑用量：0～5%（不含清洗工具）
混 合 比：主劑：硬化劑＝95：5（重量比）
可使用時間：5 小時（混合漆 25℃）

塗裝方法：刷塗、滾塗、漏斗式噴塗
乾燥時間：指觸 2 小時以內　堅結 12 小時以內　完全硬化 7 天（25℃）
塗裝間隔：最少 8 小時　最多 2 天（25℃）
貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年。
注意事項：
1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10～20 分鐘再使用。
2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥後，始可施工。
4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
5.在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
6.塗裝間隔超過規定時間，必須將塗面磨粗以增加附著力。
7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。