

環氧樹脂變性塗料

MODIFIED EPOXY COATING



- 產品號碼： 1050M
- 型別： 由變性環氧樹脂及硬化劑，配以雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之二液型高性能防銹底漆。
- 用途： 船舶、橋樑、貯槽、工廠設施等鋼鐵構造物用之長期防蝕塗料。
- 特性： 1.漆膜堅硬而柔韌，附着力極強。
2.耐海水性及防銹性能特優。
3.耐磨損性特優。
4.耐油性及耐藥品性極優。
5.耐紫外線滲透性優良。
6.符合 JHS-P-8、JHS-P-11 標準。
- 規格資訊：
- 顏色： 銀紅色、銀灰色、灰色
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 70% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 160 μ (Micron) 乾膜 90 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 23.65 m^2 /Gal 6.25 m^2 /L 4.46 m^2 /kg
- 適用塗料： 底漆： 環氧樹脂系底漆 無機鋅粉底漆
面漆： 永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆、永氟龍面漆、EP-04 環氧樹脂面漆、UP-04 聚胺基甲酸樹脂面漆
- 比重： 1.4 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 8 m^2 /L 以上 (混合漆)
- 粘度： 80~95 KU (混合漆) (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No1005 永保新調薄劑
- 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=12：1 (重量比)
- 可使用時間： 8 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 1/2 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 16 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年
- 注意事項：
- 1.主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合使用。
 - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
 - 3.陰雨或相對溼度高於 85% 時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
 - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 - 5.在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
 - 6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：手刷為理論塗佈量的 1.4 倍；噴塗為理論塗佈量的 1.7 倍計算。

PDM10XX1050MX1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw