



虹牌油漆

環氧樹脂變性塗料

MODIFIED EPOXY COATING

產品號碼	No. 1050M
型別	由變性環氧樹脂及硬化劑，配以雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之二液型高性能防銹底漆。
用途	船舶、橋樑、貯槽、工廠設施等鋼鐵構造物用之長期防蝕塗料。
特性	1. 漆膜堅硬而柔韌，附著力極強。 2. 耐海水性及防銹性能特優。 3. 耐磨損性特優。 4. 耐油性及耐藥品性極優。 5. 耐紫外線滲透性優良。 6. 符合 JHS-P-8、JHS-P-11 標準。
光澤	平光
顏色	銀紅色、銀灰色、灰色
遮蓋力	8 m ² /L 以上（混合漆）
重量	1.4 Kg/L 以上（混合漆）
粘度	80~95 KU（混合漆）（25°C）
乾燥時間	指觸 1 1/2 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
漆膜厚度	濕膜 160 μ（Micron） 乾膜 90 μ（Micron）
理論塗佈量	23.65 m ² /Gal 6.25 m ² /L 4.46 m ² /kg
塗裝間隔	最少 16 小時
混合比	主劑：硬化劑 = 12：1（重量比）
總不揮發物	70% 以上
可用時間	8 小時（混合漆 25°C）
調薄劑	No1005 永保新調薄劑
調薄劑用量	5~10%（不含清洗工具）
適用底漆	環氧樹脂系底漆 無機鋅粉底漆
適用面漆	永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆、永氟龍面漆 EP-04 環氧樹脂面漆、UP-04 聚胺基甲酸樹脂面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	刷塗、無氣噴塗。
施工注意事項	1. 主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或相對溼度高於 85% 時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：手刷為理論塗佈量的 1.4 倍；噴塗為理論塗佈量的 1.7 倍計算。

PDM101050MX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410