永保新潮濕面用透明漆

EPOXY MVB PRIMER



產品號碼: 1073MVB

型 别: 由環氧樹脂(Epoxy Resin)及特殊硬化劑構成之無溶劑兩液型透明 MVB(moisture

vapor barrier)底漆。

用 途: 水泥壁、水泥管道及水泥製品及鋼構面防蝕、耐化用透明底漆。

特 性: 1.耐水、耐海水及耐污水性能優異。

> 2.耐酸、耐鹼性非常優良。 3. 塗膜堅韌且附著力強。

4.耐磨損性良好。

5.可用於潮濕水泥面接著及水泥面養生。

色: 透明液體 規格資訊: 顏

總不揮發物: 95% 以上(混合漆)

建 議 膜 厚 : 濕膜 105 μ (Micron) 乾膜 100μ (Micron)

理論塗佈量: 38.8 m²/Gal 9.8 m²/L 10.3 m²/Kg

適用塗料: 面 漆: 永保新面漆、優麗面漆、永氟龍面漆

重: 1.05 Kg/L 以上(混合漆) 比 粘 度: 75~90 KU (混合漆 25℃)

調 薄 劑 : No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12) 混合調薄:

調薄劑用量: 0~5% (不含清洗工具)

混 合 比 : 主劑:硬化劑=2.7:1.3(重量比)

可使用時間: 4 小時 (混合漆 25℃)

刷塗、無氣噴塗、滾塗 塗裝方法:

乾燥時間: 指觸 6 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天(25℃)

塗裝間隔: 最少 24 小時 最多 5 天 (25℃) 3 天 (30℃)

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少一年。

注意事項: 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。

2.被塗物表面之油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。

3. 塗裝器具用完後,應立即洗淨。

4.在貯槽內施工時,必須注意充分的通風。

5.塗裝間隔超過規定時間時,必須將漆面磨粗以增加附著力。

6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。



PDM10X1073MVX1 V1.1 2024-12-12