

永保新潮濕面用透明漆

EPOXY MVB PRIMER



- 產品號碼： 1073MVB
- 型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑構成之無溶劑兩液型透明 MVB(moisture vapor barrier)底漆。
- 用途： 水泥壁、水泥管道及水泥製品及鋼構面防蝕、耐化用透明底漆。
- 特性： 1.耐水、耐海水及耐污水性能優異。
2.耐酸、耐鹼性非常優良。
3.塗膜堅韌且附著力強。
4.耐磨損性良好。
5.可用於潮濕水泥面接著及水泥面養生。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明液體
- 總不揮發物： 95% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 105 μ (Micron) 乾膜 100 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 38.8 m^2/Gal 9.8 m^2/L 10.3 m^2/Kg
- 適用塗料： 面漆： 永保新面漆、優麗面漆、永氣龍面漆
- 比重： 1.05 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 75~90 KU (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=2.7：1.3 (重量比)
- 可使用時間： 30 分鐘 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天(25°C)
- 塗裝間隔： 最少 24 小時 最多 5 天 (25°C) 3 天 (30°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。
 - 2.被塗物表面之油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。
 - 3.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 - 4.在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
 - 5.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。
 - 6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10X1073MVX1 V1.2 2026-04-14