



虹牌油漆

永保新水道用柏油漆

WATER PIPE EPOXY-TAR

產品號碼	W-155
型別	由煤焦油 (Coal Tar)、特殊硬化劑與環氧樹脂，構成之二液型厚塗水道用柏油漆。
用途	適用於自來水輸水管、輸送油管、特殊用水管等管內厚塗型柏油漆。
適用底材	鋼材或混凝土
特性	符合 JWVA K115 之規定。 噴塗一道即可得 250 μm 以上之塗膜。 漆膜堅韌，耐磨性極優。 耐水、耐海水與耐油及耐藥品性極優。 抗電蝕性極強。
光澤	半光
顏色	黑色
乾燥時間	指觸 6 小時以內 堅結 24 小時 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 400 μm (Micron) 乾膜 250 μm (Micron)
理論塗佈量	9.4 m^3/Gal 2.5 m^3/L @DFT: 250 μ
塗裝間隔	最少 18 小時 最多 2 天 (25°C) 或 3 天 (30°C)
體積固含量	60%以上
混合比例	主劑：硬化劑=1：5 (重量比)
可用時間	8 小時 (混合漆 25°C)
調薄劑	No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	鋼材：No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02) No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01) No.1009 永保新防銹漆 (EP-02) 混凝土：No.1073 永保新透明水泥底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
施工注意事項	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘後再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥後才可施工。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗以增加附著力。 7. 因有滲出柏油現象，不能再塗有色面漆。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。