



虹牌油漆

永麗玻璃纖維積層塗料

VINYL ESTER FIBER GLASS MULTILAYER LINING

產品號碼	No.1606
型別	由不飽和聚酯樹脂及玻璃纖維構成之塗料。
用途	本系統防蝕積層適用於耐酸、鹼、水、溶劑以及石油提煉出之油品等桶槽之裡襯塗裝。
特性	1. 堅硬、平滑、無縫不滲透。 2. 與金屬面之附着力強，不龜裂、不剝落。 3. 耐化性特強，特別適用於嚴重之腐蝕環境。 4. 不受冷熱溫差之影響而變形。 5. 耐油性強，如原油、成品油、燃料用油、石油腦及無鉛汽油等無軟化之不良現象。
重量	1.0 Kg/L 以上 (樹脂)
粘度	50~55 KU (混合物 25°C)
耐熱溫度	最高 100°C (依化學品及濃度而定)
乾燥時間	指觸 20 分鐘以內 堅結 1 小時以內 (25°C)
塗裝間隔	最少 1 小時 最多 3 天
漆膜厚度	1.2 ~ 1.5 m/m (EM-600 一次積層) 0.9 ~ 1.2 m/m (EM-450 一次積層) 0.6 ~ 0.9 m/m (EM-300 一次積層) 0.15~ 0.3 m/m (EM-25~EM-30 一次積層)
理論塗佈量	1.9 ~ 2.2 Kg/m ² (EM-600 一次積層樹脂用量) 1.4 ~ 1.7 Kg/m ² (EM-450 一次積層樹脂用量) 0.8 ~ 1.1 Kg/m ² (EM-300 一次積層樹脂用量) 0.2 ~ 0.4 Kg/m ² (EM-25~EM-30 一次積層樹脂用量)
混合比	主劑：促進劑 = 100：1~2 (重量比) (促進劑用量依溫度而定)
可用時間	20 分鐘 (混合物 25°C)
總不揮發物	98 ± 2 %
固體容積	98 ± 2 %
調薄劑	不得摻用
適用底漆	水泥面：No.1615CP 鋼鐵面：No.1615SP
適用上塗漆	No.1607 永麗面漆
塗裝方法	手工積層法
保存期限	三個月 / 5°C 一個月 / 25°C 十二天 / 30°C
施工注意事項	1. 調薄劑僅供清洗工具，不得加入其中使用。 2. 主劑與硬化劑須充份攪拌均勻，玻璃纖維須完全浸潤，不可有殘留氣泡。 3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。 4. 水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。 5. 水泥面強度至少 150Kg/cm ² 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。 6. 施工時請戴手套，以免皮膚接觸。 7. 施工現場最好有冷凍貨櫃儲存材料，以免變質。

PDM701606XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410