



虹牌油漆

水性白板漆 (N型)

WATER-BASED WHITEBOARD PAINT, (N-TYPE)

產 品 號 碼	No734.
型 別	由水性特殊樹脂 (Special Resin) 及聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 為主要原料，精製而成之二液型塗料。
用 途	施作於室內水泥漆牆面、做寫字、塗鴉等用途，容易擦拭，不留痕跡。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工方便，於牆面或物件施工，即有白板塗鴉的效果。 2. 耐化性優越，經酒精擦拭後，依舊保有白板效果。 3. 水性環保，易寫易擦拭，可自行 DIY 施工。 4. 具有優越耐候性，不變黃、不失光。
顏 色	透明
重 量	1.0 Kg/ L 以上 (混合漆)
粘 度	50~80 KU (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 75 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	50.3 m ² /Gal 13.3 m ² /L 13.3 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 2 小時 最多 3 小時 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=2：1 (重量比)
總 不 揮 發 物	35% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	4 小時 (混合漆 25°C)
耐 熱 溫 度	連續 93°C 間歇 121°C
適 用 底 漆	No.450 平光水性水泥漆 No.860 平光水性水泥漆 No.436 金典乳膠漆 No.1035 水性環氧三聚磷酸鋁防銹底漆 No.1054 水性永保新 M.I.O 防銹底漆 (或本公司推薦其他系列底漆)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。(未開封容器中)
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。 4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。 5. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠化。 6. 使用水性白板筆前，先養護 7 天後，才可使用。 7. 若使用滾塗時，建議使用高密度泡棉滾筒，以防毛絮附著。 8. 刷塗白板漆前，建議用 120~240 號砂紙磨平，再清除表面灰塵，以達平坦表面。 9. 為達最佳效果，最少需施作二道，等待 2 小時後再進行施作第二道。 10. 若 6 小時後需上第二道時，表面須以 400~800 號砂紙砂磨後，可進行第二道施作。 11. 若罐內呈現果凍狀，屬於正常現象，請均勻攪拌後，即可使用。 12. 若一次噴塗膜厚若超過 50um，易產生氣泡，應特別注意。 13. 若上塗於新水性水泥漆後，需等待 7 天，水分完全乾燥後，才可進行白板漆施工。 14. 若環境溫度低於 20°C，不建議施作。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM710734XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410