



虹牌油漆

永保新船舶全船通用底漆(快乾型)

EPOXY GENERAL PURPOSE PRIMER (FAST DRY)

產品號碼 EP-111FD (SP-47FD)
 型別 由環氧樹脂 (pure-epoxy) 構成之二液型高固型成份船邊、水線及船底通用防銹底漆。
 特性 1. 船舶外板、船邊、水線及船底通用防銹底漆。
 2. 可上塗或被塗多種型式塗料，為最佳維修油漆。
 3. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨損性特優。
 4. 防銹性能、附著力、耐海水及多數化學藥品性特優。
 5. 低溫環境下乾燥快，尤其適合較低溫度使用。

光澤度 平光
 顏色 棕色、灰色
 揮發性有機物濃度 最大值 337 g/L
 黏度 90 KU 以上 (混合)
 閃火點 23 °C 以上
 重量 1.3 Kg/L 以上 (混合物)
 乾燥時間 指觸 2 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C) (@ 75 μ)
 塗膜厚度 濕膜 107 μ ~ 143μ 乾膜 75 μ ~ 100μ
 固體容積 70±2%
 理論塗佈量 132.5 m² / 5 Gal 26.5 m² / Gal 7 m² / L (@ 100 μ)
 塗裝間隔

		醇酸漆 Rainbokyd 15	油性水泥 Rainbolic 25	環氧漆	PU 面漆 Rainbothane 751	防污漆 SP-99 SP-120	橡膠底漆 RA11/12	橡膠面漆 RT33 / CR SP34 / VF51
5 °C	最短	12 小時	12 小時	12 小時	12 小時	12 小時	12 小時	12 小時
	最長	12 天	3 天	45 天	45 天	14 天	6 天	2 天
15 °C	最短	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時
	最長	10 天	2 天	40 天	40 天	12 天	4 天	1 天
25 °C	最短	4 小時	4 小時	4 小時	4 小時	4 小時	4 小時	不建議使用
	最長	7 天	1 天	30 天	30 天	10 天	2 天	不建議使用
35 °C	最短	3 小時	3 小時	3 小時	3 小時	3 小時	3 小時	不建議使用
	最長	5 天	20 小時	21 天	21 天	5 天	1 天	不建議使用

混合漆 主劑：硬化劑 = 18.2 : 1.8 (體積比)
 塗裝系統 請參考建議之塗裝系統
 可用時間 2 小時 (混合物 25°C)
 調薄劑 No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
 調薄劑用量 5~15% (重量率)
 貯藏安定性 正常情況下，至少一年。
 塗裝方法 無氣噴塗、刷塗、滾塗
 無氣噴塗作業 噴嘴尺寸 0.019"~0.025" / 二次空氣壓力 5~6 Kg/c m² / 壓縮比 33 : 1 或更大
 注意事項 1. 主劑與硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。各項工具於使用完畢，須立即洗淨。
 2. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。
 3. Rainbokyd 15 不建議塗裝於外板，作為直接浸泡用途。