



# 虹牌油漆

## 無機鋅粉底漆(高固型)IZ-01HS INORGANIC ZINC RICH PRIMER

產型用特	品號	碼別途性	IZ-01HS 由高純度鋅粉及矽酸酯類構成之二液型高性能防銹漆。 發電廠及港灣設施與橋樑、水管、貯槽等鋼鐵構造物之長期防蝕、防銹用漆。 1. 絶對防水，在潮濕環境下，能有效防止鋼鐵生銹。 2. 耐機械磨損性非常優良。 3. 不受切割及焊接損傷。 4. 耐油及耐有機溶劑特優。 5. 具有高度防蝕性能，能維持長期之防銹效果。 6. 鋅含量優於 CNS 4936 K2087 第一種塗料規範。
光顏重乾漆理塗裝乾混總不揮發可用熱調薄劑調薄劑用量貯藏安定性塗裝方法建議噴嘴尺寸注意事項備註	澤度色量間隔比度時間溫度	度色量間隔比度時間溫度	<p>平光 灰色 2.4 Kg/L 以上 (混合漆) 指觸 45 分 (25°C) 濕膜 73~147 μ (Micron) 34 m²/Gal 最少 18 小時 85% 以上 展色劑：鋅粉=23：77 (重量比) 75% 以上 (混合漆) 2 小時 (混合漆 25°C) 連續 400°C 搭配 No.1569 600°C 耐熱面漆可至 538°C (連續) 650°C (非連續) No.1012 無機鋅粉漆調薄劑 (SP-13) 環境溫度低於 20°C 時，請選用 SP-13 冬季型調薄劑 0~5% (重量比) 氯化橡膠漆、永保新漆、永美塑膠漆、優麗漆 正常情況下，至少半年。 (展色劑與鋅粉貯放地點不可照射日光，或溫度超過 40°C) 無氣噴塗 0.015"~0.021" 1. 將鋅粉逐漸倒入主劑中，並不停攪拌，然後以 80 孔篩網過濾。 2. 在貯槽內之施工時，須注意充分的通風。 3. 上塗任何一種面漆時，必須做一層 mist coat (薄塗)，以防塗膜產生大量氣泡現象。或先噴一道填充毛孔並壓出氣泡後，立即噴塗至規定厚度以破泡。 4. 鋼鐵表面必須用噴砂處理至 SIS Sa 2 1/2 以上，並使表面保持適當的粗度 (25~75 μ )。 5. 大氣相對濕度在 40% RH 以下時，塗刷 30 分鐘後須噴水，以促進其硬化。 6. 乾膜厚度不宜超過 100 μ，以防塗膜龜裂。 7. 本項鋅粉底漆不適合修補、重塗塗料，若塗裝系統使用於 100°C 下的環境，請用 No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03AA) 修補，若塗裝系統使用環境超過 100°C 時，請用 No.1566 無機耐高溫防蝕塗料修補。 8. 噴塗過程中，塗料桶須持續攪拌，避免鋅粉沉底。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。 最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。</p>

PDM42IZ01HS V1.6

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410