

型I 牌油 注

水性木器自然還原漆

WATER-BASED WOOD-REJUVENATED COATING

產	品 號	碼	YWT-321
型		別	由水性特殊合成樹脂與特殊助劑及消光劑等所配製而成之塗料。
用		途	傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之塗料。
特		性	1. 外觀自然呈現原木原始色澤。
			2. 流平佳、不回黏、耐刮、耐水佳。
			3. 可聞到木材天然氣味。
光	澤	度	3∼6%
顏		色	淡黃色乳白液體
重		量	$1.0 \sim 1.1 \text{ Kg/L}$
塗	膜 狀	態	平滑消光
粘		度	500~800 cps (LV2,RPM60) (25°C)
總	不 揮 發	物	22~24%
乾	燥時	間	指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時(25℃/相對濕度 50%)
塗	裝 間	隔	可砂磨時間 1.5 小時以上。
			可重塗時間 4小時以上(務必砂磨後再重塗)
漆	膜 厚	度	濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 32 μ (Micron)
理	論 塗 佈	量	$34.4 \text{ m}^2/\text{Gal}$ $9.1 \text{ m}^2/\text{L}$ $8.8 \text{ m}^2/\text{Kg}$
調	薄	劑	清水
調	薄 劑 用	量	噴塗時,建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。
			刷塗時,可加水稀釋,但以 20% 為限。
適	用 底	漆	YWP系列
貯	藏 安 定	性	正常情況下,18個月。
塗	裝 方	法	噴塗(建議原液塗裝)、刷塗。
注	意 事	項	1. 使用前請攪拌均勻。
			2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物,必須清除乾淨,如表面粗糙
			時,底塗部分應先用#180~240砂紙研磨,面塗部分應先用#240~400以上
			砂紙研磨,再用壓縮空氣吹除乾淨,漆料先行過濾後以利噴塗。

3. 塗裝器具用完後,應立即洗淨以免發生硬化膠固。

4. 本項塗料請底、面系統搭配使用。

備 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM282840X2 V1.1

最新版次,請參照公司網頁; 如查無資料,請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26號 TEL:07-8713181(15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833