



虹牌油漆

水性木器平光面漆 WATER-BASED WOOD FLAT TOPCOAT

產 品 號 碼	YWT-311
型 別	由水性特殊合成樹脂與消光劑等所配製而成之消光面漆。
用 途	傢俱、衣櫥、陳列櫃、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之消光面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 漆膜堅韌，光滑美觀。2. 附著性與耐磨性非常良好。3. 外觀清澈、流平佳、有韌性、不回黏、耐刮、耐水佳與手感柔和。
光 澤	15~25%
顏 色	淡黃色乳白液體
重 量	1.0~1.1 Kg/L
塗 膜 狀 態	平滑消光
粘 度	200~500 cps (LV2,RPM60) (25°C)
總 不 挥 發 物	30~32%
乾 燥 時 間	指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時 (25°C / 相對濕度 50%)
塗 裝 間 隔	可砂磨時間 1.5 小時以上。 可重塗時間 4 小時以上 (務必砂磨後再重塗)
漆 膜 厚 度	濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 32 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	34.4 m ² /Gal 9.1 m ² /L 8.8 m ² /Kg
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	噴塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。 刷塗時，可加水稀釋，但以 20% 為限。
適 用 底 漆	YWP 系列
貯 藏 安 定 性	正常情況下，18 個月。
塗 裝 方 法	噴塗 (建議原液塗裝) 、刷塗。
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前請攪拌均勻。2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 #180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 #240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。3. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。4. 本項塗料請底、面系統搭配使用。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。