

# 永保新止滑漆

## EPOXY NON-SKID PAINT



- 產品號碼： 1023
- 類別： 由環氧樹脂、硬化劑及矽砂構成之塗料。
- 用途： 飲料廠、化工廠、裝配廠、修理廠、食品廠、車庫、屠宰場、冷凍倉庫、大型廚房等水泥地面，及船舶甲板、鑽油平台、工業設施等鋼鐵面之地板。
- 特性： 1.止滑、耐磨、防溜。  
2.無縫、不滲透、抗化學藥品強。  
3.機械性能特優，耐車輛之輾壓。  
4.與金屬及水泥地面接著力強，不龜裂、不剝落。  
5.不受冷熱溫差之影響而變形。
- 規格資訊：
- 顏色： 天然色
- 建議膜厚： 1.5 m/m (噴壺法) 及 2 m/m (手撒法)
- 理論塗佈量： 3 kg/m<sup>2</sup> (噴壺法) 4 kg/m<sup>2</sup> (手撒法)
- 適用塗料： 面漆： No.1001 永保新面漆 (EP-04)  
No.1015 永保新無溶劑面漆
- 比重： 1.1 Kg/L 以上 (樹脂混合物)
- 粘度： 膏狀
- 混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)  
(僅可以用於清洗工具)
- 調薄劑用量： 不得摻用
- 混合比： 主劑：硬化劑：矽砂 = 3：1：8 (重量比) - 噴壺法  
主劑：硬化劑：矽砂 = 3：1：12 (重量比) - 手撒法
- 可使用時間： 30 分鐘 (樹脂與砂混合物 25°C)
- 塗裝方法： 手撒法或噴壺法
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.調薄劑僅供清洗工具，不得加入其中使用。  
2.主劑與硬化劑須充份攪拌均勻。  
3.陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。  
4.水泥面強度至少 150kg/c m<sup>2</sup> 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。  
5.施工時請戴手套，以免皮膚接觸。

PDM19XXX1023X1 V1.0 2024-05-01