



虹牌油漆

水性彈性防霉漆

WATER-BORNE ELASTOMERIC MILDEW-RESISTANT COATING

產 品 號 碼	No.500-6
型 別	由水性彈性壓克力樹脂、耐候性顏料及高效能防霉添加劑所構成之水性高級防霉塗料。
用 途	適用於混凝土結構物內外牆面之裝飾保護、抗藻防霉漆。
特 性	1.具優異彈性，可彌蓋細微裂紋，防止水份滲透牆面損害水泥。 2.具優異的耐水、抗鹼、耐候及耐塵沾等特性。 3.通過JIS Z 2911防霉試驗檢測，具長效抗藻防霉效能。
光 澤	有光、平光
顏 色	各色
遮 蓋 力	8 m ² /L 以上
重 量	1.0 Kg/L 以上
粘 度	85~140KU (25℃)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25℃)
漆 膜 厚 度	濕膜 580 μ (Micron) 乾膜 250 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	6.5 m ² /Gal @D.F.T 250 μ
塗 裝 間 隔	至少 8 小時
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0 ~ 5%
適 用 底 漆	NO.420 彈性面漆專用底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少三年。
塗 裝 方 式	刷塗、滾塗、無氣噴塗
注 意 事 項	1.使用前必須充分攪拌均勻。必要時酌加清水調薄。 2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 4.陰雨天或相對濕度太高時，請勿施工。 5.本系統為確保附著性及防水性，務必上塗底漆，待其乾燥後再上塗面漆，面漆厚度至少在 300 μ 以上。
備 註	油漆實際塗佈量依被塗物的型狀大小工作環境而改變。

PDM4105006X V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高 雄 市 小 港 區 沿 海 三 路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410