



# 虹牌油漆

## 水性木器亮光面漆 WATER-BASED WOOD HIGH-GLOSS TOPCOAT

產 品 號 碼	YWT-318
型 別	由水性特殊合成樹脂與消光劑等所配製而成之亮光面漆。
用 途	傢俱、衣櫥、陳列櫃、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之亮光面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 漆膜堅韌，光滑美觀。</li><li>2. 附著性與耐磨性非常良好。</li><li>3. 外觀清澈、流平佳、有韌性、不回黏、耐刮、耐水佳與手感柔和。</li></ol>
光 澤	70~80%
顏 色	淡黃色乳白液體
重 量	1.0~1.1 Kg/L
塗 膜 狀 態	平滑亮光
粘 度	200~500 cps ( LV2,RPM60 ) ( 25°C )
總 不 挥 發 物	30~32%
乾 燥 時 間	指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時 ( 25°C / 相對濕度 50% )
塗 裝 間 隔	可砂磨時間 1.5 小時以上。 可重塗時間 4 小時以上 ( 務必砂磨後再重塗 )
漆 膜 厚 度	濕膜 110 $\mu$ ( Micron ) 乾膜 31 $\mu$ ( Micron )
理 論 塗 佈 量	34.4 m <sup>2</sup> /Gal 9.1 m <sup>2</sup> /L 9.0 m <sup>2</sup> /Kg
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	噴塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。 刷塗時，可加水稀釋，但以 20% 為限。
適 用 底 漆	YWP 系列
貯 藏 安 定 性	正常情況下，18 個月。
塗 裝 方 法	噴塗 ( 建議原液塗裝 ) 、刷塗。
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用前請攪拌均勻。</li><li>2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 #180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 #240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。</li><li>3. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。</li><li>4. 本項塗料請底、面系統搭配使用。</li></ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。