



虹牌油漆

永保新補土

EPOXY PUTTY

產 品 號 碼	No.1003(EP-14)		
型 別	由無溶劑環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以鈦白粉、填充料精製而成之無溶劑二液型填泥。		
用 途	水泥製品、機械產品、及塑鋼 (F.R.P.) 之孔穴裂縫等處之填補用補土。		
特 性	1.漆膜堅韌，附著力強。 2.漆膜乾燥後之縮收率極小，無針孔，一次施工即可完成。 3.耐磨、耐衝擊性極佳。 4.耐水、耐鹼與耐溶劑等性能極優。		
顏 色	淺黃色 (主劑：白色 硬化劑：黃色)		
遮 蓋 力	5 m ² /L 以上 (混合漆)		
粘 度	膏狀 (混合物) (25°C)		
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內	堅結 4 小時以內	完全硬化 7 天 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 4 小時	最多 5 天 (25°C)	
混 合 比	主劑：硬化劑=50：50 (重量比)		
固 體 容 積	100% (混合漆)		
可 用 時 間	1Kg 混合漆 10 分鐘內 (25°C)		
耐 熱 溫 度	連續性 93°C 間歇性 121°C		
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅清洗工具用)		
調 薄 劑 用 量	不得摻用		
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。		
塗 裝 方 法	鏝填		
注 意 事 項	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。 2. 陰雨潮濕氣候、大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應儘量避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。 3. 施工工具用完後，應立即洗淨。		