

# 永保新補土

## EPOXY PUTTY



- 產品號碼： 1003 (EP-14)
- 型別： 由無溶劑環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以鈦白粉、填充料精製而成之無溶劑二液型填泥。
- 用途： 水泥製品、機械產品、及塑鋼 (F.R.P.) 之孔穴裂縫等處之填補用補土。
- 特性：  
1. 漆膜堅韌，附著力強。  
2. 漆膜乾燥後之縮收率極小，無針孔，一次施工即可完成。  
3. 耐磨、耐衝擊性極佳。  
4. 耐水、耐鹼與耐溶劑等性能極優。
- 規格資訊：  
顏色： 淺黃色 (主劑：白色 硬化劑：黃色)  
體積固含量： 100% (混合漆)  
遮蓋力： 5 m<sup>2</sup>/L 以上 (混合漆)  
粘度： 膏狀 (混合物) (25°C)  
其他資訊： 耐熱溫度：連續性 93°C 間歇性 121°C
- 混合調薄：  
調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅清洗工具用)  
調薄劑用量： 不得摻用  
混合比： 主劑：硬化劑=50：50 (重量比)  
可使用時間： 1Kg 混合漆 10 分鐘內 (25°C)
- 塗裝方法： 鏟填
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 5 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：  
1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。  
2. 陰雨潮濕氣候、大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應儘量避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。  
3. 施工工具用完後，應立即洗淨。

PDM10XXX1003X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)